

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
РОССТАНДАРТ

«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ в г.ЕССЕНТУКИ» - филиал
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И ИСПЫТАНИЙ в г.ПЯТИГОРСКЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
Россия, 357602, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шоссейная, 22-24.
Телефон/факс: 8(87934)7-45-94
isplab@yandex.ru
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21 ПТ56 от 12 ноября 2012 г.
аттестат аккредитации № САРК RU.0001.441551 от 18.09.2012 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 65-1 от 31 октября 2013г.
щебень фракции 20-40мм ГОСТ 8267-93

1. Зерновой состав щебня 20-40 мм

Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d	0,5(d+D)	D	1,25D
	20,0	30,0	40,0	50
Полные остатки на ситах, % по массе Результаты испытаний	99,98	47,48	7,48	0
Требования по ГОСТ 8267-93, п.4.2.1 т.1	90-100	30-60	До 10	До 0,5

№ п/п	Наименование испытаний	Ед. изм.	НД на методы испытаний, (раздел, пункт)	Требования к испытываемому объекту		Результаты испытаний	Соответствие (несоответствие нормативной документации)
				Нормативная документация (раздел, пункт)	Нормативное значение показателей		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Содержание дробленых зерен по массе	%	ГОСТ 8269.0-97, п.4.4	ГОСТ 8267-93 п.4.3.1	не менее 80	88	Соответствует
3.	Содержание зерен слабых пород	%	ГОСТ 8269.0-97 п.4.9	ГОСТ 8267-93 п.4.5	не более 5	1, 3	Соответствует
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	%	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7	ГОСТ 8267-93 т.2	до 10 1 группа	2,5	Соответствует 1 группе

«Испытательная лаборатория в г.Ессентуки» - филиал ФБУ «Пятигорский ЦСМ»

Протокол исследований (испытаний) №65-1 от 31.10.2013г