

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ				
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ в г.ЕССЕНТУКИ» – филиал ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ в г.ПЯТИГОРСКЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» Россия, 357602, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Шоссейная, 22-24. Телефон/факс: 8(87934)7-45-94 isplab@yandex.ru аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21 ПТ56 от 12 ноября 2012 г. аттестат аккредитации № САРК RU.0001.441551 от 18.09.2012 г.				
ПРОТОКОЛ № 28 от 23 апреля 2013г. исследований (испытаний) щебень фракции 40-70мм, ГОСТ 8267-93				
<i>1.Зерновой состав щебня 40-70 мм</i>				
Диаметр отверстий контрольных сит, мм	d	0.5(d+D)	D	1,25D
	40,0	55,0	70,0	87,5
Полные остатки на ситах, % по массе	100	50,70	0	0
Результаты испытаний				
Требования по ГОСТ 8267-93, п.4.2.1 т.1	90-100	30-60	До 10	До 0,5

/№ п/п	Наименование испытаний	Ед. изм.	НД на методы испытаний, (раздел, пункт)	Требования к испытываемому объекту		Результаты испытаний	Соответствие (несоответствие нормативной документации)
				Нормативная документация (раздел, пункт)	Нормативное значение показателей		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Содержание дробленых зерен по массе	%	ГОСТ 8269.0-97, п.4.4	ГОСТ 8267-93 п.4.3.1	не менее 80	99,9	Соответствует
3.	Содержание зерен слабых пород	%	ГОСТ 8269.0-97 п.4.9	ГОСТ 8267-93 п.4.5	не более 5	1,03	Соответствует
4.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	%	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7	ГОСТ 8267-93 т.2	до 10 1 группа	1,42	Соответствует 1 группе