

Дата складання протоколу: 25.10.2013р.

Назва об'єкту випробувань та реєстраційний номер: 5012

Щебінь щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт фракції понад 20 до 40 мм включно.

Мета випробувань: випробування зразків продукції на відповідність вимогам п.п. 4.2.3, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2 ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови»

Замовник випробувань: ТОВ «Чарнокіт», Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, смт Салькове, вул. Павлова, 1

Дата виготовлення: 07.10.2013р.

Виробник: ТОВ «Чарнокіт», Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, смт Салькове, вул. Павлова, 1

Додаткові відомості: акт відбору зразків від 07.10.2013р. Зразок відібраний представниками ОС ДП «Кіровоградстандартметрологія»

Маса зразка: 20 кг

Дата доставки зразка в лабораторію: 09.10.2013р.

Термін проведення випробувань: з 09.10 по 25.10.2013р.

Умови проведення випробувань: температура: 18 °С; вологість 63 %; вентиляція: природна

Відомості про результати випробувань: наведені в таблиці

Назва показників	№ пункту за НД	Значення показника згідно НД	Похибка вимірювань	Фактичне значення показника	НД на методи контролю
1	2	3	4	5	6
Зерновий склад: -повний залишок на ситі d, %, за масою	4.2.3	понад 90 до 100 вкл.	±10,0 г	99,5	п.4.3 ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)
-повний залишок на ситі 0,5 (d+D), %, за масою		понад 30 до 80 вкл.	±10,0 г	71,5	
-повний залишок на ситі D, %, за масою		до 10 вкл.	±1,0 г	9,8	
-повний залишок на ситі 1,25D, %, за масою		до 0,5 вкл.	±1,0 г	0	
Вміст зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми, %, за масою	4.3.2	до 10 вкл.	±2,0 г	1,7	п.4.7 ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)
Марка за дробимістю щебеню при стиску в циліндрі, - втрата у масі при випробуванні, %	4.4.1	Марка 1400 до 12 вкл.	±3,0 г	Марка 1400 9,3	п.4.8 ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)
Марка за стиранністю щебеню в поличному барабані, - втрата у масі при випробуванні, %	4.4.2	Марка СТ-I до 25 вкл.	±10,0 г	Марка СТ-I 11,9	п.4.10 ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)

Результати випробувань стосуються тільки зразків, які піддавались випробуванням.

Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений як офіційний документ без дозволу випробувальної лабораторії.